



SAKRET BE-FIX - nopeasti kovettuva lattiabetoni



(C25/EN 13813:2005L)

- Käyttökohteet:**
- Lattiabetoni (kerrospaksuus vähintään 40 mm)
 - Betonirakenteiden valmistus ja korjaus
 - Sisä- ja ulkokäyttöön
 - Soveltuu erinomaisesti pieniin betonitöihin
 - Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
 - Työstetään käsin tai mekaanisesti

- Ominaisuudet:**
- Erinomainen mekaaninen- ja säänkestävyys
 - Harmaa

- Ainesosat:**
- Portlandsementti
 - Inertit täyteaineet
 - Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot:	Raekoko	≤ 12 mm
	Sekoitusvesi	n. 2,8 l / 25 kg
	Vetäytymisaika	n. 3 min.
	Avoin aika	n. 30 min.
	Puristuslujuus (28 pvä)	≥ 25 N/mm ²
	Kerrospaksuus	≥ 40 mm
	Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali)	+5 °C – +25 °C
	Päästöluokka	M1
	Paloluokitus	A1 (palamaton)

- Alustan esikäsittely:**
- Alustan on oltava kuiva, kiinteä ja ehjä.
 - Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
 - Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava
 - Erittäin imukykyiset alustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai vedellä ohennetulla SAKRET UG -pohjusteella (1:3)

- Työ-ohjeet:**
- Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi.
 - Anna massan vetäytyä n. 3 min. ja sekoita vielä kertaalleen
 - Lattiavaluissa, levitä massa tasaisesti ja tiiviisti, vähintään 40 mm kerrospaksuuteen
 - Muissa betonitöissä, täytä muotti massalla tiiviisti ja tasaisesti.

- Muita ohjeita:**
- Käytä imukyvyttömiä, irrottavia muotteja ja käsittele ne muottiöljyllä ennen valua
 - Teräsbetonivaluissa, varmista suoja-pinnoite.
 - Älä täytä liikuntasauvoja.
 - Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä!

- Menekki:**
- n. 80 kg/m²/40 mm

- Pakkaus:**
- Paperisäkki 25 kg / 48 sakkia lavalla

- Varastointi:**
- Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet ja avatut säkit on suojattava välittömästi
 - Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 6 kk

- Jätteenkäsittely:**
- Kovettunut materiaali voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipohjaisena rakennusjätteenä
 - Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

- Käyttöturvallisuus:**
- Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

- Muuta tietoa:**
- Sisältää sementtiä - reagoi alkaalisesti kosteuden kanssa!
 - Tekniset tiedot perustuvat +23 ± 2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.