



SAKRET BF - lattiabetoni talvikäyttöön

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> • Soveltuu käytettäväksi enintään -10 °C • Betonilattiavaluihin (kerrospaksuus vähintään 40 mm) • Betonin ja teräsbetonin rakennus- ja korjaustyöt • Sisä- ja ulkokäyttöön • Erityisesti pieniin betonitöihin • Soveltuu käytettäväksi lämmitettävien lattioiden kanssa • Työstetään käsin tai koneellisesti. 																					
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> • Kestää kovaa kulutusta ja kovia sääolosuhteita • Harmaa 																					
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> • Portlandsementti • Inertit täyteaineet • Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet. 																					
Tekniset tiedot:	<table border="1"> <tr> <td>Sekoitusvesi</td> <td>25 kg</td> <td>n. 2,5 l</td> </tr> <tr> <td>Seisomisaika:</td> <td colspan="2">n. 3 min</td> </tr> <tr> <td>Avoin aika:</td> <td colspan="2">n. 1 h</td> </tr> <tr> <td>Ilman ja alustan lämpötila:</td> <td colspan="2">-10 °C – +25 °C</td> </tr> <tr> <td>Raekoko enintään</td> <td colspan="2">12 mm</td> </tr> <tr> <td>25 kg kuivaseosta tuottaa:</td> <td colspan="2">n. 12,5 l laastia</td> </tr> <tr> <td>Paloluokka</td> <td colspan="2">A1 (palamaton)</td> </tr> </table>	Sekoitusvesi	25 kg	n. 2,5 l	Seisomisaika:	n. 3 min		Avoin aika:	n. 1 h		Ilman ja alustan lämpötila:	-10 °C – +25 °C		Raekoko enintään	12 mm		25 kg kuivaseosta tuottaa:	n. 12,5 l laastia		Paloluokka	A1 (palamaton)	
Sekoitusvesi	25 kg	n. 2,5 l																				
Seisomisaika:	n. 3 min																					
Avoin aika:	n. 1 h																					
Ilman ja alustan lämpötila:	-10 °C – +25 °C																					
Raekoko enintään	12 mm																					
25 kg kuivaseosta tuottaa:	n. 12,5 l laastia																					
Paloluokka	A1 (palamaton)																					
Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset. • Voimakkaasti imevät mineraalipohjaiset alustat ja kipsilevyalustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai veteen ohennetulla Sakret UG -pohjusteella, onennussuhde 1: 3. • Erityisen tiiviit ja sileät alustat on karhennettava. 																					
Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> • Sekoita kuivalaasti puhtaassa astiassa puhtaaseen, kylmään veteen tasaiseksi massaksi • Anna seisoa n. 3 min ja sekoita vielä kertaalleen • Lattiavaluissa levitä massa vähintään 40 mm kerrospaksuuteen ja tasoita • Noudata kaikkia alhaisissa lämpötiloissa tehtävien betonitöiden ohjeita. 																					
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> • Suosittelemme 600 rpm laastisekoitinta • Kovettuvaan seokseen ei saa lisätä vettä! • Noudata kaikkia työn luonteeseen liittyviä määräyksiä • Imukyvyttömät tai heikosti imevät muotit on käsiteltävä muottiöljyllä • Huomioi liikuntasaumamat • Betonimassa lämpötilan on oltava vähintään +8 °C työn aikana. 																					
Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> • n. 80 kg/m²/40 mm 																					
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> • Paperisäkki 25 kg / lavalla 48 sk. 																					
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> • Säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet tai avoinaiset säkit on suljettava/suojattava välittömästi. • Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk 																					
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> • Kovettunut materiaali voidaan hävittää mineraalipohjaisena rakennusjätteenä, paikallisten määräysten mukaisesti. • Pakkaus, kelmulla vuorattu paperisäkki, hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. 																					
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> • Sisältää sementtiä, reagoi emäksisesti veden kanssa! • Liukoisen kuudenarvoisen kromin pitoisuus Cr (VI) ≤ 0,0002 %. • Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. 																					
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> • Sitoutuva laasti on suojaattava auringolta, vedolta ja korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C). • Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen. • Valmistaja ilmoitettu valmistuspäivämäärän jälkeen: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT. 																					