

TEKNINEN TUOTETIEDOTE



SAKRET BG - rakennepohjuste

Mineraalipohjaisille alustoille - tasaa alustan imukykyä.

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none">Sisä- ja ulkokäyttöön.Seinät, katot, lattiatSoveltuu käytettäväksi kipsilevyalustoillaAlustan pohjustukseen ennen rappaus-, tasoitus- ja tapetointitöitäSoveltuu huokoisille mineraalipohjaisille alustoille (siporex-/betoniharkot)												
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">Keltainen - helpottaa työn etenemisen seuraamistaAlentaa ja tasaa alustan imukykyäParantaa tartuntaaVahvistaa alustaaParantaa alustan ominaisuuksia - helpottaa rappaus-, tasoitus-, tapetointi- ja pinnoitustöitäLiutotteeton												
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none">PolymeeridispersioLisä-aineet												
Tekniset tiedot:	<table border="1"><tr><td>Olomuoto</td><td>Neste</td></tr><tr><td>Väri</td><td>Keltainen</td></tr><tr><td>pH</td><td>10 - 11,5</td></tr><tr><td>Tiheys</td><td>1.00 ± 0.01 g/cm³</td></tr><tr><td>Liukoisuus veteen, +20 °C</td><td>Rajaton</td></tr><tr><td>Kuivumisaika</td><td>n. 2 h</td></tr></table>	Olomuoto	Neste	Väri	Keltainen	pH	10 - 11,5	Tiheys	1.00 ± 0.01 g/cm ³	Liukoisuus veteen, +20 °C	Rajaton	Kuivumisaika	n. 2 h
Olomuoto	Neste												
Väri	Keltainen												
pH	10 - 11,5												
Tiheys	1.00 ± 0.01 g/cm ³												
Liukoisuus veteen, +20 °C	Rajaton												
Kuivumisaika	n. 2 h												
Alustan esikäsitteleminen:	<ul style="list-style-type: none">Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset.Alusta voidaan pohjustaa vasta kun kaikki muut pohjatyöt on tehty (tasoitus, hionta) ja kun alusta on täysin kuiva.												
Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none">Pohjuste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.Pohjustetta ei ohenneta.Erittäin imukykyiset alustat pohjustetaan kaksi kertaa.Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla.Työskentelylämpötila +5 - +25 °C.												
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none">Vältä lätkäköitymistäÄlä sekoita pohjustetta muihin materiaaleihin tai veteen! Tämä saattaa vaikuttaa pohjusteen ominaisuuksiin.Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä												
Menekki:	<ul style="list-style-type: none">Kipsilevy - 0,25 l/m²Siporex - 1,00 l/m²Keraamiset harkot (3p) - 1,25 l/m²Silikaattiharkot - 0,25 l/m²Betoni (kuiva) - 0,40 l/m²Betoni (märkä) - 0,10 l/m² <p>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</p>												
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none">PE muoviastia 1l/ laatikko 15 kpl./ lavalla 360 kpl.PE muoviastia 5 l/ lavalla 72 kpl.PE muoviastia 10 l/ lavalla 36 kplPE muoviastia 20 l/ lavalla 22 kpl												
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none">Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kkVarastointilämpötila +5 - +30 °CEi saa jäätyä!												
Jätteenkäsitteleminen:	<ul style="list-style-type: none">Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.												
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none">Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.Tuotteen VOC-pitoisuus ≤ 2 g/l (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l).												
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none">Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.												