


SAKRET BWB - lattia- ja seinätasoite

betonitasoite - hydraulisesti kovettuva, synteettisesti modifioitu laasti
CS IV / DIN EN 998-1 - DIN EN 13813 CT-C20-F5

- Käyttökohteet:
- Sisä- ja ulkokäyttöön
 - Seinät ja lattiat
 - Betoni-, laastiluokan CS IV laasti-, DIN 1053 mukaisten kivi- jne. alustojen täyttö ja tasoitus ennen keraamisten laattojen ja levyjen asentamista
 - Märkätilat
 - Sementtipohjaiset alustat

- Ominaisuudet:
- Sään-, pakkasen- ja vedenkestävä
 - Muotoiltavissa, helppo työstää
 - Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

- Ainesosat:
- Sementti - DIN197, täyteaineet - EN 13139/DIN EN 12620, työstettävyyttä parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot:

| DIN EN 13813 CT C20-F5 | |
|---|---|
| Rakennusmateriaaliluokka | A1 _{fl} /A1 - DIN EN 13501-1 (palamaton) |
| Kerrospaksuus | < 10 mm |
| Sekoitusvesi / 25 kg | n. 4,5 l |
| Sekoitusaika | n. 2 min. |
| Vetäytymisaika | n. 3 min. |
| Avoin aika | n. 60 min. |
| Työlämpötila (alusta, materiaali, ilma) | +5 – +25 °C |
| Kävelynkestävä | 12 h kuluttua |
| Kuormitettavissa | 24 h kuluttua |
| Täysin kuorimitettavissa | 14 vrk:n kuluttua |
| Puristuslujuus - 28 vrk | n. 20 N/mm ² |
| Taivutuslujuus | n. 5 N/mm ² |

Tekniset tiedot perustuvat +20 °C ilman lämpötilaan ja 50 % suht. ilmankosteuteen

- Alustan esikäsittely:
- Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä.
 - Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
 - Sementtipohjaiset alustat on pohjustettava SAKRET UG -yleispohjusteella
 - Sementtipohjaisen alustan kosteuspitoisuus ei saa ylittää 2 CM-paino %.
 - Lattian ja seinän liitoksissa on käytettävä liikuntasauமானူဟ

- Työ-ohjeet:
- Lisää Sakret BWB puhtaassa astiassa kylmään veteen ja sekoita tasaiseksi massaksi
 - Suosittelemme laastisekoitinta 600 rpm.
 - 3 minuutin vetäytymisajan jälkeen, sekoita uudelleen
 - Sitoutuvaan materiaaliin ei saa lisätä vettä!
 - Levitä tasoittimella pohjustetulle alustalle. Sitoutunut laasti voidaan tarpeen mukaan hioa, tasoittaa tai tossuttaa

- Muita ohjeita:
- Suojaa sitoutuva materiaali sään vaikutuksilta, kuten auringolta, tuulelta ja pakkaselta.

- Menekki:
- 1,9 kg/m² kuivaseosta/mm

- Pakkaus:
- Paperisäkki 25 kg / 42 säkkiä lavalla

- Varastointi:
- Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
 - Säilytyslämpötila +5 – +30 °C

- Jätteenkäsittely:
- Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.



- Käyttöturvallisuus:
- Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
- Muuta tietoa:
- Tekniset tiedot perustuvat +20 °C lämpötilaan ja 50 % suht. ilmankosteuteen.
 - Suojaa sitoutuva materiaali suoralta auringonpaisteelta, vedolta, pakkaselta, sateelta ja korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C) ja alhaisilta lämpötiloilta (< +5 °C)
 - Sisältää sementtiä, reagoi alkalisesti kosteuden kanssa
 - Ärsyttää ihoa, vakavan silmävaurion vaara
 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa
 - Älä hengitä pölyä
 - Jos materiaalia joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin
 - Käytä suojakäsineitä ja silmä-/kasvosuojainta
 - Jos materiaali niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä pakkaus tai etiketti