


SAKRET FF - laattasaumalaasti / väri

(CG 1 / EN 13888)

- Käyttökohteet:
- Seinät ja lattiat
 - Keraamiset tiilet ja -laatat, kivi tiilet ja -laatat
 - Sisä- ja ulkokäyttöön.

- Ominaisuudet:
- Sävytetty
 - Veden- ja pakkasenkestävä
 - Hydraulisesti sitoutuva
 - Vesihöyryä läpäisevä
 - Ei halkeile
 - Hienojakoinen
 - Elastinen, helposti työstettävä

- Ainesosat:
- Portlandsementti
 - Täyteaineet
 - Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet
 - Pigmentit (sävytetty tuote)

Tekniset tiedot:

Sekoitusvesi	25 kg	n. 6,25 l
Sekoitus aika	n. 2 min	
Vetäytymisaika:	n. 2 min	
Avoin aika:	n. 1 h	
Kävelynkestävä	24 h	
Täysin kuormitettavissa	n. 14 pvä	
Ilman ja alustan lämpötila:	+5 °C – +25 °C	
Lämmönkesto	-20 °C – +80 °C	
Sauman leveys	2–5 mm	

- Alustan esikäsittely:
- Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä
 - Saumojen on oltava riittävän syvät
 - Alustan kosteus ja epätasaisuudet laattojen reunojen imukyvyssä saattavat aiheuttaa värieroja saumalaastissa
 - Huokoisilla ja himmeillä lasitetuilla laatoilla on saumalastin puhdistettavuus laatan pinnalta testattava etukäteen
 - Epätavalliset ja erittäin imukykyiset alustat on kostutettava tasaisesti
 - Epätavallisilla ja erittäin imukykyisillä alustoilla saumalaastin soveltuvuus on testattava etukäteen

- Työ-ohjeet:
- Sekoita kuivalaasti puhtaassa astiassa puhtaaseen, kylmään veteen tasaiseksi massaksi. Kypsytysajan jälkeen (n. 3 min.) sekoita vielä kertaalleen.
 - Levitä kumilastalla painaen saumat täyteen. Liika saumalaasti vedetään lastalla pois. Laastin sitouduttua niin, ettei laasti enää tartu sormeen, laatan pinta puhdistetaan kostealla sienellä. Sauman kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla rievulla.
 - Älä täytä liikuntasaumojia.

- Muita ohjeita:
- Suosittelemme 600 rpm laastisekoitinta
 - Sitoutuvaan laastiin ei saa lisätä vettä!
 - Loppupuhdistuksen jälkeen sauma tulee jälkikastella puhtaalla vedellä (esim. sumuttamalla) 1–3 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana. Liikuntasumat, eritavalla liikkuvien rakennusosien rajakohdat (esim. nurkat ja läpiviennit) samoin kuin laatoituksen sekä muiden pintamateriaalien väliset saumat saumataan Sakret Silikon E -saniteettisilikonilla
 - Ensimmäisen 14 päivän aikana älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita, ainoastaan puhdasta vettä.



Menekki:

Menekki riippuu sauman ominaisuuksista, työvälineistä ja laatoitusmateriaalin ominaisuuksista

Arvioitu menekki						
Laatan koko	Sauman syvyys	Sauman leveys / kg/m ²				
		3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
10/10 cm	5 mm	0,59	0,78	1,17	1,56	1,95
	10 mm	1,17	1,56	2,34	3,12	3,90
10/20 cm	5 mm	0,44	0,58	0,87	1,16	1,45
	10 mm	0,87	1,16	1,74	2,32	2,90
15/15 cm	5 mm	0,40	0,52	0,78	1,04	1,30
	10 mm	0,78	1,04	1,56	2,08	2,60
11,5/24 cm	5 mm	0,38	0,50	0,75	1,00	1,25
	10 mm	0,78	1,00	1,50	2,00	2,50
20/20 cm	5 mm	0,30	0,40	0,60	0,79	0,99
	10 mm	0,60	0,79	1,19	1,58	1,98
20/25 cm	5 mm	0,27	0,36	0,54	0,72	0,90
	10 mm	0,54	0,72	1,08	1,44	1,80
30/30 cm	5 mm	0,20	0,26	0,40	0,53	0,66
	10 mm	0,40	0,53	0,79	1,01	1,32
40/40 cm	5 mm	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50
	10 mm	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00

Pakkaus:

- Paperisäkki 5 kg / lavalla 100 sk. – 25 kg / lavalla 42 sk.

Varastointi:

- Säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet tai avoinaiset säkit on suljettava/suojattava välittömästi.
- Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 18 kk

Jätteenkäsittely:

- Kovettunut materiaali voidaan hävittää mineraalipohjaisena rakennusjätteenä, paikallisten määräysten mukaisesti.
- Pakkaus, kelmulla vuorattu paperisäkki, hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

- Sisältää sementtiä, reagoi emäksisesti veden kanssa!
- Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muuta tietoa:

- Sitoutuva laasti on suojaattava auringolta, vedolta ja korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C).
- Tekniset tiedot perustuvat +20 °C lämpötilaan ja 50 % suht. ilmankosteuteen.

Farbtöne				
weiß	silbergrau	hellgrau	mittelgrau	dunkelgrau
sandgrau	manhattan	anthrazit	pergamon	jasmin
magnolia	jurabeige	bahamabeige	caramel	rehbraun
balibraun	brillantschwarz			