

TEKNINEN TUOTETIEDOTE



SAKRET FM G - pinnoiteprimer

Pohjuste mineraalipohjaisille alustoille.

- Käyttökohteet:
- Ulkokäyttöön
 - Julkisivut
 - Betoni- ja tiilialustat
 - Uudet pinnoittamattomat alustat
 - Vanhat, vesiohenteisilla maaleilla maalatut alustat

- Ominaisuudet:
- Myrkytön
 - Väritön
 - Alentaa ja tasaa alustan imukykyä
 - Parantaa tartuntaa
 - Vahvistaa alustaa
 - Pienentää pinnoitteen menekkiä

- Ainesosat:
- Akryyli-kopolymeeridispersio
 - ominaisuuksia parantavat lisä-aineet

Tekniset tiedot:	Väri	Valkoinen, kuivana väritön
	pH	8 - 9
	Tiheys	1.00 - 1.04 g/cm ³
	Ohenne	Vesi
	Kuivumisaika	Päällemaalattavissa n. 8 h

- Alustan esikäsittely:
- Alustan on oltava luja ja kuiva (pintakosteus $\leq 2\%$).
 - Vanhat, pinnoitetut alustat on puhdistettava suolasta, liasta ja pölystä.
 - Tiiviit ja sileät vastavaletut betonialustat on hiekkapuhallettava tai karhennettava teräsharjalla.
 - Tuoreet pinnat voidaan pohjustaa rakennustöiden päätyttyä jätkeiden jälkeensä:
 - Betoni - 28 päivän kuluttua
 - Kalkkimenttilaasti (Sakret CLP plus, MAP-MFF) - 14 päivän kuluttua
 - Mineraalipohjaiset pintalaastit (Sakret SBP, MRP-E) - 14 päivän kuluttua
 - Mineraalipohjaiset valmispinnoitteet (Sakret AP, SIP, SMS, SIL) - kun laasti on täysin kuiva
 - Maalatut alustat: poista vanha maali ja käsittele niin kuin tuore alusta
 - Mikrobikasvusto on käsiteltävä Sakret FR -levä- ja homepesulla.

- Työ-ohjeet:
- Ohenna pohjuste puhtaalla vedellä suhteessa 1:3.
 - Sekoita huolellisesti
 - Levitä pohjuste siveltimellä, telalla tai ruiskulla
 - Levitä pohjustetta alustaan niin paljon kuin alusta imee (märkää märälle)

- Muita ohjeita:
- Alustan ja ilman lämpötilan on oltava $\geq +5\text{ °C}$ ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava $\leq 80\%$.
 - Älä työskentele sateessa tai kovassa tuulessa
 - Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä

- Menekki:
- Ohentamaton tiiviste - 16 - 24 m² / l (käyttövalmis tuote - 4 - 6 m² / l)
 - Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.

- Pakkaus:
- PE muoviasia 5 l/ lavalla 72 kpl.
 - PE muoviasia 10 l/ lavalla 36 kpl

- Varastointi:
- Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk
 - Varastointilämpötila +5 - +30 °C
 - Ei saa jäätyä!

- Jätteenkäsittely:
- Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

- Käyttöturvallisuus:
- Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
 - Tuotteen VOC-pitoisuus $\leq 6\text{ g/l}$ (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l).

- Muuta tietoa:
- Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.