

TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET GAP - koristekivipinnoite

- Käyttökohteet:
- Koristekivipinnoite pystysuurille alustoille
 - Seinät ja lattiat
 - Työstetään käsin
 - Pylväät, sokkelit, käytävät, portaikot, seinät jne.
 - Säänkestävä

- Ominaisuudet:
- Likaa hylkivä, helppo puhdistaa
- Estää mikrobikasvustoa
 - Kulutuksen kestävä
 - Käyttövalmis
 - Ei sisällä ohenteita
 - Useita väri vaihtoehtoja
 - Säilyttää värinsä

- Ainesosat:
- Veden polymeeridispersio
 - Inertit täyteaineet
 - Graniittimurske
 - Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet

Tekniset tiedot:	Olomuoto	tahna
	pH	7–8
	Tiheys	1,85±0,05 g/cm ³
	Kuivajäännös	n. 72
	Raekoko	0,6-1,2; 1-3 mm
	Tartunta	≥0,3 Mpa (EN 1542)
	Veden kapillaarinenn absorptio 0,6-1,2 mm 1-3 mm (EN 1062-3)	W1 W24=0,55 W2 W24=0,28
	Vesihöyryn läpäisevyys 0,6-1,2 mm 1-3 mm (EN 7783-2)	V1 Sd=0,10 V2 Sd=0,25
	Paloluokitus (EN 13501-1+A1:2010)	B-s1,d0

- Alustan esikäsittely:
- Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
 - Pohjusta alusta SAKRET QG -kvartsipohjusteella
 - Suosittelemme sävyttämään pohjusteen tummia sävyjä käytettäessä
 - Heikot ja imevät alustat on pohjustettava SAKRET TGW - tai SAKRET UG - pohjusteella (vedellä ohennettu 1:4) ennen käsittelyä SAKRET QG -kvartsipohjusteella. Lastulevyalustat on pohjustettava ohentamattomalla SAKRET UG -pohjusteella. Kipsilevy- ja kipsialustat pohjustetaan SAKRET UG- (vedellä ohennettu 1:5) tai SAKRET BG -pohjusteella.

- Työ-ohjeet:
- Sekoita valmispinnoite ennen käyttöä 600 rpm laastisekoittimella
 - Älä lisää vettä
 - Levitä metallilastalla raekokoa vastaavaan kerrospaksuuteen. Siloita pinta lastalla
 - Pinnoitetta ei saa kerrostaa
 - Työlämpötila +5–25 °C
 - Alustan kosteus ≤2 %

- Muita ohjeita:
- Älä sekoita materiaalia muiden materiaalien kanssa, äläkä ohenna vedellä. Tämä heikentää materiaalin teknisiä ominaisuuksia
 - Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä
 - Pintaa ei voi hioa tai tasoittaa
 - Alustan kosteus saattaa vaurioittaa laastipintaa.

- Menekki:
- 0,6-1,2 mm – 3,5-4,0 kg/m²
 - 1-3 mm - 6,8-7,0 kg/m²

- Pakkaus:
- Muoviasia 14 kg / lavalla 33 kpl

- Varastointi:
- Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
 - Varastointilämpötila: +5–30 °C

- Jätteenkäsittely:
- Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti

- Käyttöturvallisuus:
- Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

- Muuta tietoa:
- Saatavana 4 graniittipohjaa ja 8 sävy-yhdistelmää
 - Sitoutuva laasti on suojaattava auringolta, vedolta ja korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C)
 - Ei sovellu rakenteisiin, jotka altistuvat jatkuvalla, pitkäaikaiselle vesikontaktille.