



## SAKRET HM 10 - hieno kalkkilaasti

(CS II/EN 998-1)

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heikoille ja huokoisille alustoille (vanhat rakennukset ja rapatut seinät)</li> <li>• Sisä- ja ulkokäyttöön</li> <li>• Tyyppillinen käyttökohde: Baltian maissa 1700 – 1800 -luvulla rakennettuja rakennuksia vastaavat arvokohteet</li> <li>• Puualustoille käytettynä, materiaalien yhteensopivuus on arvioitava erikseen kussakin kohteessa</li> <li>• Työstetään käsin tai koneellisesti</li> </ul>
----------------	--

Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korkea mekaaninen ja sään kestävyys</li> </ul>
---------------	---

Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portlandsementti</li> <li>• Sammutettu kalkki</li> <li>• Inertit täyteaineet</li> <li>• Ominaisuuksia parantavat lisäaineet</li> </ul>
------------	---

Tekniset tiedot:	Raekoko	≤ 1 mm
	Sekoitusvesi	n. 5,0 – 5,25 l / 25 kg
	Vetäytymisaika	n. 5 min.
	Avoin aika	n. 2 h
	Yhden kerroksen paksuus	5 – 12 mm
	Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali)	+5 °C – +25 °C
	Paloluokitus	A1 - EN 13501-1 (palamaton)

Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alustan on oltava kuiva, kantava, jäätön ja ehjä.</li> <li>• Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset</li> <li>• Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava</li> <li>• Erittäin imukykyiset alustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai vedellä ohennetulla SAKRET UG -pohjusteella (1:3)</li> <li>• Heikot alustat on pohjustettava SAKRET TGW -pohjusteella</li> </ul>
-----------------------	---

Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi.</li> <li>• Anna massan vetäytyä n. 5 min. ja sekoita vielä kertaalleen</li> </ul>
-------------	---

Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä!</li> <li>• Ei sovellu suolavaurioituneille alustoille</li> <li>• Käsitelty pinta voidaan maalata höyryä läpäisevillä, mineraalipohjaisilla maaleilla, kuten SAKRET DP (kalkkimaali), SAKRET DPC (kalkkimenttimaali tai silikaattipohjaisilla maaleilla, kuten SAKRET KS</li> </ul>
----------------	--

Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 14,5 kg/m<sup>2</sup> kuivaseosta / 10mm</li> </ul>
----------	---

Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paperisäkki 25 kg / 48 sakkia lavalla</li> </ul>
----------	---

Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet ja avatut säkit on suojattava välittömästi</li> <li>• Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk</li> </ul>
--------------	--

Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.</li> </ul>
-------------------	--

Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.</li> <li>• Sisältää sementtiä - reagoi alkaalisesti kosteuden kanssa!</li> </ul>
---------------------	--

Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekniset tiedot perustuvat +23 ± 2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.</li> </ul>
---------------	--