



SAKRET HM 12 - hieno kalkkilaasti

(CS I/EN 998-1)

- Käyttökohteet:**
- Heikoille ja huokoisille alustoille (vanhat rakennukset ja rapatut seinät)
 - Sisä- ja ulkokäyttöön
 - Tyyppillinen käyttökohde: Baltian maissa 1700 – 1800 -luvulla rakennettuja rakennuksia vastaavat arvokohteet
 - Puualustoille käytettynä, materiaalien yhteensopivuus on arvioitava erikseen kussakin kohteessa
 - Työstetään käsin tai koneellisesti

Ominaisuudet:

- Korkea mekaaninen ja sään kestävyys

Ainesosat:

- Portlandsementti enintään 4 %
- Sammutettu kalkki
- Inertit täyteaineet
- Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot:	Raekoko	≤ 1 mm
	Sekoitusvesi	n. 5,5 – 5,75 l / 25 kg
	Vetäytymisaika	n. 5 min.
	Avoin aika	n. 2 h
	Yhden kerroksen paksuus	5 – 12 mm
	Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali)	+5 °C – +25 °C
	Paloluokitus	A1 (palamaton)

- Alustan esikäsittely:**
- Alustan on oltava kuiva, kantava, jäätön ja ehjä.
 - Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
 - Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava
 - Erittäin imukykyiset alustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai vedellä ohennetulla SAKRET UG -pohjusteella (1:3)
 - Heikot alustat on pohjustettava SAKRET TGW -pohjusteella

- Työ-ohjeet:**
- Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi.
 - Anna massan vetäytyä n. 5 min. ja sekoita vielä kertaalleen

- Muita ohjeita:**
- Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä!
 - Ei sovellu suolavaurioituneille alustoille
 - Käsitelty pinta voidaan maalata höyryä läpäisevillä, mineraalipohjaisilla maaleilla, kuten SAKRET DP (kalkkimaali), SAKRET DPC (kalkkimenttimaali tai silikaattipohjaisilla maaleilla, kuten SAKRET KS

Menekki:

- n. 14,2 kg/m² kuivaseosta / 10mm

Pakkaus:

- Paperisäkki 25 kg / 48 sakkia lavalla

Varastointi:

- Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet ja avatut säkit on suojattava välittömästi
- Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk

Jätteenkäsittely:

- Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

- Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
- Sisältää sementtiä - reagoi alkaalisesti kosteuden kanssa!

Muuta tietoa:

- Tekniset tiedot perustuvat +23 ± 2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.