



SAKRET OAD plus - vedeneristysmassa

(ETA-15/0147 – VTT-C-10513-13)

- Käyttökohteet:**
- Seinät ja lattiat
 - Vedeneristykseen ennen pinnoitusta keraamisilla laatoilla
 - Sisäkäyttöön
 - Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
 - Ei sovellu käytettäväksi ulkotiloissa eikä jatkuvassa vesirasituksessa oleviin kohteisiin, esim. uima-altaat.

- Ominaisuudet:**
- Vedenkestävä
 - Helposti levittyvä
 - Hyytelömäinen
 - Ei saa jäätyä kuivanakaan!

- Ainesosat:**
- Synteettinen kumilateksi

Tekniset tiedot:		
Tiheys	1 l =	1,3 kg
Riittoisuus	1 l /m ² / 2 kerrosta	
Kalvonpaksuus	0,4 mm/seinä – 0,6 mm/lattia	
Ohenne	Vesi	
Kuivumisaika	Käsittelyiden välillä 4–8 h 12 h ennen laatoitusta	
Alin käyttölämpötila	+10 °C	
Varastointilämpötila	≥ +6 °C	
Varastointiaika	18 kk	
Kuljetus	Lämmin kuljetus	

- Alustan esikäsittely:**
- Alustan on oltava kuiva, pölytön ja tasainen.
 - Heikot ja irtoavat kerrokset on poistettava
 - Epätasaiset alustat on tasoitettava Sakret FS, BAM, NSP Plus tai HDA -tasoitteella
 - Tasoitettavat alustat on pohjustettava Sakret UG -pohjusteella
 - Tasoitetut alustat on pohjustettava Sakret OAD Plus Primer -pohjusteella
 - Sakret OAD Plus Primerin on oltava kuivunut ennen Sakret OAD Plus vedeneristysmassan levitystä (2 - 4 h)

- Työ-ohjeet:**
- Sekoita Sakret OAD Plus vedeneristysmassa huolellisesti ennen käyttöä
 - Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 2 vrk ennen työn aloittamista
 - Levitä vedeneriste ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivon kohdalle
 - Kiinnitä nurkkanauhut ja vahvikkeet näihin kohtiin pensselillä tai telalla
 - Varmista, että vahvikkeet ovat läpivettyneet
 - Lattiakaivon kohdalle asetetaan 35 x 35 cm vahvikepala
 - Lattiakaivon sisäpuolelle ei levitetä vedeneristysmassaa
 - Levitä Sakret OAD Plus vedeneristysmassaa koko eristettävälle alueelle kaksi kerrosta (anna kuivua kerrosten välissä 4 - 8 h)
 - Laatoitus voidaan aloittaa 12 tunnin kuivumisajan jälkeen
 - Lattiakaivon kohdalle leikataan 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä, kangas taitetaan ja kiristetään kiristekankaalla kaivon sisäreunoille
 - Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä

- Muita ohjeita:**
- Ei saa jäätyä kuivanakaan
 - Lämmin kuljetus

- Menekki:**
- Seinä: 0,7 l/m², kalvon paksuus 0,4 mm
 - Lattia: 1,0 l/m², kalvon paksuus 0,6 mm

- Pakkaus:**
- Muoviastia 6 kg, 15 kg, 20 kg

- Varastointi:**
- ≥ +6 °C
 - Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 18 kk

TEKNINEN TUOTETIEDOTE



Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none">• Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle.• Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottoaikaan.
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none">• Ks. tuotteen käyttöturvallisuustiedote.
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none">• Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.
