

**SAKRET QG - kvartsipohjuste**

Kvartsihiekkää sisältävä pohjuste sileille/imukyvyttömille betonialustoille.

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> Sisä- ja ulkokäyttöön Seinät, katot ja lattiat Sileät ja imukyvyttömät alustat 														
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> Valkoinen, helpottaa työn etenemisen seuraamista Alentaa ja tasaa alustan imukykyä Parantaa tartuntaa ja vahvistaa alustaa Liutteenon 														
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> Veden polymeeridispersio Inertit täyteaineet Lisä-aineet 														
Tekniset tiedot:	<table border="1"> <tr> <td>Olomuoto</td> <td>Neste</td> </tr> <tr> <td>Raekoko</td> <td>0 - 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Väri</td> <td>Valkoinen</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>9 - 10</td> </tr> <tr> <td>Tiheys</td> <td>1.60 ± 0.05 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Liukoisuus veteen +20 °C</td> <td>Rajaton</td> </tr> <tr> <td>Kuivumisaika</td> <td>n. 3 h</td> </tr> </table>	Olomuoto	Neste	Raekoko	0 - 0,5 mm	Väri	Valkoinen	pH	9 - 10	Tiheys	1.60 ± 0.05 g/cm ³	Liukoisuus veteen +20 °C	Rajaton	Kuivumisaika	n. 3 h
Olomuoto	Neste														
Raekoko	0 - 0,5 mm														
Väri	Valkoinen														
pH	9 - 10														
Tiheys	1.60 ± 0.05 g/cm ³														
Liukoisuus veteen +20 °C	Rajaton														
Kuivumisaika	n. 3 h														
Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset. Alusta voidaan pohjustaa vasta kun kaikki muut pohjatyöt on tehty (tasointu, hionta) ja kun alusta on täysin kuiva. 														
Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> Pohjuste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Pohjustetta ei ohenneta. Erittäin imukykyiset alustat pohjustetaan kaksi kertaa. Levitä siveltimeillä, telalla tai ruiskulla. Työskentelylämpötila +5 - +25 °C. 														
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> Vältä lätköitymistä Älä sekoita pohjustetta muihin materiaaleihin tai veteen! Tämä saattaa vaikuttaa pohjusteen ominaisuuksiin. Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä 														
Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> Kipsilevy - 0,35 l/m² Siporex - 0,875 l/m² Lastulevy - 0,375 l/m² Puu - 0,60 l/m² Silikaattitiili - 0,575 l/m² Betoni (kuiva) - 0,60 l/m² Sakret CLP plus - 0,335 l/m² Betonitiili (3 p) - 2,700 l/m² <p>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</p>														
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> PE muoviasia 1,5 kg / laatikossa 12 kpl/ lavalla 288 kpl PE muoviasia 5 kg/ lavalla 80 kpl. PE muoviasia 15 kg/ lavalla 33 kpl PE muoviasia 25 kg/ lavalla 16 kpl 														
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk Varastointilämpötila +5 - +30 °C Ei saa jäätyä! 														
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. 														
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Tuotteen VOC-pitoisuus ≤ 2 g/l (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l). 														
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen. 														