



SAKRET RM - kutistumaton betoninkorjauslaasti

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> • Teräsbetonielementtien asentamiseen • Saumojen täyttö ja rakenteiden korjaaminen • Rakenteiden vahvistamiseen • Sisä- ja ulkokäyttöön • Paksuus 3 - 100 mm (valu tai rakenteiden vahvistaminen pulttien kiinnittämistä varten) • Työstetään manuaalisesti tai koneellisesti
----------------	--

Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> • Hyvä mekaaninen- ja säänkestävyys • Harmaa
---------------	---

Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> • Portlandsementti • Inertit täyteaineet • Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet
------------	---

Tekniset tiedot:	Sekoitusvesi	n. 3 l / 25 kg
	Raekoko	≤ 2,5 mm
	Vetäytymisaika	n. 5 min.
	Avoin aika	n. 20–30 min.
	Puristuslujuus (1 pvä)	≥25 N/mm ²
	Puristuslujuus (7 pvä)	≥40 N/mm ²
	Puristuslujuus (28 pvä)	≥50 N/mm ²
	Taivutuslujuus (28 pvä)	≥7 N/mm ²
Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali)	+5 °C – +25 °C	
Paloluokitus	A1 (palamaton)	

Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan on oltava kuiva, kiinteä ja ehjä. • Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset • Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava • Erittäin imukykyiset alustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai vedellä ohennetulla SAKRET UG -pohjusteella (1:3) • Erittäin kuivat alustat on kostutettava vedellä.
-----------------------	---

Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita vähintään 3 minuuttia tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi. • Vaikeasti täytettävissä vaakapintojen halkeamissa, korjauslaastin koostumusta voidaan parantaa lisäämällä sekoitusveteen Sakret LP-3 -notkistinta (60 g / 25 kg). Notkistinta käytettäessä vähennä lisätyn notkistimen määrä sekoitusveden määrästä. • Suosittelemme sekoittamaan 600 rpm laastisekoittimella • Sekoittamisen jälkeen anna laastin vetäytyä n. 5 min. ja sekoita vielä kertaalleen.
-------------	---

Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> • Sitoutuvaan massa ei saa lisätä vettä!
----------------	--

Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> • n. 1,9 kg / dm³
----------	--

Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> • Paperisäkki 25 kg / 48 sakkia lavalla
----------	---

Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> • Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. • Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
--------------	---

Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> • Kovettunut materiaali voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipohjaisena rakennusjätteenä • Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
-------------------	--

Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> • Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
---------------------	--

Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> • Sisältää sementtiä - reagoi alikalisesti kosteuden kanssa! • Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.
---------------	---