



SAKRET SP - ruiskutasoite

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|-------------|---------|-----------|------|-----------|----|-------|--------|-----------------------------|---------------------|------|---------------------------|------|------------------------------|--------------|
| Käyttökohteet: | <ul style="list-style-type: none"> Sisäkäyttöön Seinät ja katot Työstetään käsin Soveletuu useimmille alustoille, mm. sementti-, rappaus-, kipsilevy-, betoni-, siporex-, puukuitu- ja lastulevyalustoille | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ominaisuudet: | <ul style="list-style-type: none"> Käyttövalmis Helppo työstää ja hioa Vähäinen kutistuvuus Valkoinen Liutteeton | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ainesosat: | <ul style="list-style-type: none"> Veden polymeeridispersio Inertit täyteaineet Lisäaineet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekniset tiedot: | <table border="1"> <tr> <td>Olomuoto</td> <td>Tahnamainen</td> </tr> <tr> <td>Raekoko</td> <td>< 0,25 mm</td> </tr> <tr> <td>Väri</td> <td>Valkoinen</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>11–13</td> </tr> <tr> <td>Tiheys</td> <td>1,73±0,03 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Kuiva-ainepitoisuus</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>Liukoisuus (vesi), +20 °C</td> <td>Hyvä</td> </tr> <tr> <td>Kuivumisaika (+20 °C / 50 %)</td> <td>1mm: 1–1,5 h</td> </tr> </table> | Olomuoto | Tahnamainen | Raekoko | < 0,25 mm | Väri | Valkoinen | pH | 11–13 | Tiheys | 1,73±0,03 g/cm ³ | Kuiva-ainepitoisuus | 75 % | Liukoisuus (vesi), +20 °C | Hyvä | Kuivumisaika (+20 °C / 50 %) | 1mm: 1–1,5 h |
| Olomuoto | Tahnamainen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raekoko | < 0,25 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Väri | Valkoinen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 11–13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiheys | 1,73±0,03 g/cm ³ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuiva-ainepitoisuus | 75 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liukoisuus (vesi), +20 °C | Hyvä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuivumisaika (+20 °C / 50 %) | 1mm: 1–1,5 h | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alustan esikäsitteleminen: | <ul style="list-style-type: none"> Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset Mineraalipohjaiset alustat on pohjustettava SAKRET TGW -syväpohjusteella tai SAKRET BG -pohjusteella. Puupohjaiset alustat on pohjustettava SAKRET UG -yleispohjusteella | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työ-ohjeet: | <ul style="list-style-type: none"> Sekoita tasoite ennen käyttöä Älä ohenna Lisää tasoitemassa laastiruiskun säiliöön ja ruiskuta tasainen kerros tasoitettavalle alustalle Suosittelun suuttimen koko 651 tai 661 Hio kuivunut tasoitepinta 100–150 µm hiomapaperilla Tasoita tarvittaessa uudestaan Työlämpötila +15 – +25 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muita ohjeita: | <ul style="list-style-type: none"> Älä sekoita tasoitetta muihin materiaaleihin! Tämä saattaa vaikuttaa tasoitteen ominaisuuksiin Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menekki: | <ul style="list-style-type: none"> 1,5 - 1,75 kg/m² / 1 mm <p>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakkaus: | <ul style="list-style-type: none"> PE muovisäkki 25 kg / 40 sakkia lavalla | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varastointi: | <ul style="list-style-type: none"> Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk Säilytyslämpötila +5 – +30 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätteenkäsittely: | <ul style="list-style-type: none"> Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käyttöturvallisuus: | <ul style="list-style-type: none"> Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen. Ei saa jäätyä! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muuta tietoa: | | | | | | | | | | | | | | | | | |