



## SAKRET WOOD PAINT - vesiohenteinen puumaali

Puolihimmeä, vesiohenteinen akrylaattimaali puupinnoille

- Käyttökohteet:
- Ulkokäyttöön
  - Pintamaali puualustoille
  - Sahatut ja höylätyt puualustat
  - Uudet ja maalatut puualustat
  - Tuotetta ei ole tarkoitettu sienikasvustolle ja tuholaisille altistuneille puupinnoille
  - Ei soveltu käytettäväksi ikkunanpuitteisiin.

- Ominaisuudet:
- Myrkytön
  - Nopeasti kuivuva
  - Puolihimmeä
  - Muodostaa joustavan kalvon
  - Suojaa säältä
  - Korostaa puun rakennetta
  - Kestävä väri ja kiilto
  - Estää sienikasvustoa, levän ja homeen muodostusta

- Ainesosat:
- Akrylaattikopolymeridispersio
  - Pigmentit
  - Inertit täyteaineet
  - Ominaisuuksia parantavat lisäaineet.

Tekniset tiedot:	Väri	Valkoinen ja sävytetty (A- ja C-pohja)
	Ohenne	Vesi
	Kiiltoaste	Puolihimmeä
	Kuivumisaika +23 °C / 50 %	Uudelleen maalattavissa 2 h
	Tiheys	1,10 – 1,30 g/cm <sup>3</sup>
	Viskositeetti	100–200 P ((Brookfield, LV4, 20rpm)
	pH	8 - 9
	Kuiva-ainejäännös	54 %

- Alustan esikäsittely:
- Alustan on oltava puhdas, kuiva ja homeeton - alustassa ei saa olla lahoamisen merkkejä eikä sinistymää
  - Puun kosteusprosentti ei saa olla yli 20 %
  - Maalaamattomat puupinnat on puhdistettava liasta ja pölystä
  - Oksakohdat on puhdistettava pihkasta
  - Galvanoimattomat näkyvät naulat ja metalliosat on käsiteltävä SAKRET AntiRust -ruosteesto-pohjamaalilla
  - Poista irtoava vanha maali ja käsittele niin kuin uusi puualusta
  - Kiiltävillä maaleilla maalatut alustat on hiottava ja puhdistettava hiontapölystä
  - Alusta on pohjustettava SAKRET WOOD PRIMER -puupohjusteella

- Työ-ohjeet:
- Maalaustyö voidaan aloittaa 4 h pohjustuksen jälkeen
  - Sekoita hyvin ennen käyttöä
  - Maali on käyttövalmis
  - Levitä ensimmäinen kerros vedellä ohennetulla (enintään 10 %) maalilla
  - Viimeinen kerros maalataan ohentamattomalla maalilla
  - Levitä 1–2 kerrosta siveltimellä, telalla tai ruiskulla (suutin 0,017" - 0,021")
  - Käsittele sahatut päät erityisen huolella

- Muita ohjeita:
- Lämpötilan (ilma ja alusta) levityksen ja kuivumisen aikana ei saa olla alle +5 °C
  - Suhteellinen ilman kosteus ≤ 80 %
  - Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa, sateessa tai kovassa tuulessa
  - Jos kohteeseen menee enemmän kuin yksi maaliastia, sävyerot voidaan välttää sekoittamalla uuteen astiaan 1/4 vanhan astian maalista. Jatka sekoittamista näin kunnes koko maalattava alue on valmis
  - Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä.

- Menekki:
- Sahattu pinta 4–6 m<sup>2</sup> / l / kerros
  - Höylätty pinta 7–9 m<sup>2</sup> / l / kerros

- Pakkaus:
- 9 l / lavalla 33 astiaa

## TEKNINEN TUOTETIEDOTE



---

Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk</li><li>• Varastointilämpötila +5 – +30 °C</li><li>• Ei saa jäättyä!</li></ul>
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.</li></ul>
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turvalausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa</li><li>• Sallittu VOC-pitoisuus (alaryhmä A/d) 130 g/l. Tuotteen VOC-pitoisuus &lt; 50 g/l.</li><li>•</li></ul>
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.</li></ul>