



SAKRET BOS - Lattiatasoite

01 10 2019

Lattioiden tasoitukseen (lujuusluokka C20 standardi SFS-EN 13813: 2005L).

Käyttökohteet

- Betonipinnoille
- Lattiapohjan tasoittamiseen ennen lattiapinnan viimeistelyä
- Betonialustan pienten vikojen korjaamiseen
- Tasoitettu pinta voidaan päällystää laatoilla, PVC-matolla, parketilla tai laminaatilla
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Sisäkäyttöön
- Voidaan työstää pumppaamalla tai käsin

Ominaisuudet

- Hyvä tarttuvuus alustaan
- Seos on itsestään tasoittuva valmistussuosituksen mukaisesti

Ainesosat

- Hydrauliset sideaineet
- Inertit täyteaineet
- Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot

Sekoitusvesi:	25 kg	N. 5,80 l
Vetäytymisaika:	n. 3 min	
Avoin aika:	n. 20 min	
Kerroksen paksuus:	3–30 mm	
Ilman ja alustan lämpötila:	+5°C – +25°C	
Puristuslujuus 28 päivän/yön jälkeen:	≥ 20 N/mm ²	
Taivutusvoima 28 päivän/yön jälkeen:	≥ 5 N/mm ²	
Raekoko enintään:	≤ 0,6 mm	
Voi kävellä:	2-4 h:n kuluttua	
Voidaan laatoittaa:	Noin 24 tunnin kuluttua (ei laattojen injektointia)	
Voidaan peittää parketilla, linoleumilla, polymeeripäällysteillä	Noin 7 vrk:n jälkeen, jos lattian kosteus vastaa alustan kosteuden vaatimuksia	
25 kg kuivaseoksesta	n.15,9 l laastia	
Paloluokka	A1 (palamaton)	

Alustan esikäsittely

- Pinnan on oltava kuiva, tukeva, ilman halkeamia. Pinta on puhdistettava vähemmän kestävästä ja/tai irtoavista kerroksista sekä pölystä, liasta, öljystä, maalijäämistä ja muista epäpuhtauksista, jotka heikentävät tartuntaa.
- Erityisen tiiviit ja sileät pinnat on karhennettava
- Betonipinnat on pohjustettava SAKRET UG pohjusteella, ohennettuna vedellä suhteessa 1:2
- Kuivat, voimakkaasti imevät ja karkeat pinnat on pohjustettava kaksi kertaa!
- Tasoitettavan alustan absoluuttinen kosteus ei saa ylittää 4 %
- Epäselvissä tapauksissa tuotetta tulisi testata pienellä alueella.



SAKRET BOS - Lattiatasoite

01 10 2019

Työohjeet	<ul style="list-style-type: none"> Kuiva seos sekoitetaan kylmään veteen puhtaassa astiassa, kunnes muodostuu tasan koostumuksen omaava homogeeninen seos ilman paakkuja Sekoita kuivalaasti puhtaassa astiassa puhtaaseen, kylmään veteen tasaiseksi massaksi. Laastin tulee vetäytyä n.3 min, jonka jälkeen se sekoitetaan uudelleen Laasti kaadetaan pohjustetulle pinnalle (kerroksen paksuus vähintään 3 mm) ja tasoitetaan tarvittaessa metalli- tai kumilastalla Tasoitettu alue käsitellään välittömästi piikkirullalla, jotta ilmakuplat ja pintajännitykset saadaan poistettua. Työt on suoritettava lattiatasoitusta koskevien määräysten mukaisesti.
Muita suosituksia käsitte-lyyn	<ul style="list-style-type: none"> Käytä reunanauhaa pylväiden, seinäsaumojen yms. ympärillä Jos valupinta-ala on suurempi kuin 40 m², suositellaan tekemään liikuntasauvoja valuun. Kovettunutta materiaalia ei saa laimentaa vedellä! Lattialämmityksen yhteydessä lämmitys on kytkettävä pois päältä 5 päivää ennen työn aloittamista ja kytkettävä päälle aikaisintaan 28 vrk:n jälkeen. Tuote ei sovellu käytettäväksi kipsi- tai anhydriittialustoilla.
Menekki	<ul style="list-style-type: none"> n. 17 kg/m² kuivaseos/kerrospaksuus 10 mm
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> Paperisäkki 25 kg / lavalla 48 sk.
Varastointi	<ul style="list-style-type: none"> Säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet tai avonaiset säkit on suljettava/suojattava välittömästi. Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 6 kk
Jätteenkäsittely	<ul style="list-style-type: none"> Kovettunut materiaali voidaan hävittää mineraalipohjaisena rakennusjätteenä, paikallisten määräysten mukaisesti. Pakkaus, kelmulla vuorattu paperisäkki, hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
Käyttöturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> Sisältää sementtiä, reagoi kosteuteen emäksisellä tavalla! Sisältää liuotinta, kuudenarvoista kromia Cr (VI) ≤ 0,0002 %. Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Muuta tietoa	<ul style="list-style-type: none"> Kovettumisen aikana tuote on suojattava auringon säteiltä, vedolta, pakkaselta ja liian korkeilta lämpötiloilta (> +25°C) Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ±5 % suhteelliseen ilman kosteuteen. Valmistaja ilmoitettu valmistuspäivämäärän jälkeen: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT.

Väri	Pakkaus 1	Pakkaus 2	Viivakoodi
Harmaa	25 kg	48 sk /lv	4751006567955

Teknisessä tuotetiedotteessa esitetyt tiedot pohjautuvat yllä mainitun tuotteen käyttöön, ellei muita valmistajan tekemiä ja julkaisemia teknisiä asiakirjoja ole. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen väärästä käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen turvallisuudesta saat tietoa käyttöturvallisuustiedotteista, ilmoitetuista arvoista - suoritustasoilmoituksesta.