



Himmeä akrylaattipohjainen ulkomaali

Käyttökohteet

- Ulkokäyttöön
- Sokkelit ja julkisivut
- Betoni-, rappaus- ja tiilialustoille
- Uusille, käsittelemättömille alustoille
- Vanhoille, aikaisemmin vesiohenteisilla maaleilla maalatuille alustoille
- Ei sovellu käytettäväksi kalkkimaaleille maalatuille alustoille

Ominaisuudet

- Myrkytön
- Hyvä tartunta
- Himmeä
- Vettä ja likaa hylkivä
- Säänkestävä
- Kestää mekaanista kulutusta
- Sisältää homeenestoaineen

Ainesosat

- Akrylaattikopolymeeridispersio
- Pigmentit
- Inertit täyteaineet
- Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot

Väri	Valkoinen (A- ja C-pohja)
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Himmeä
Vesihöyryn läpäisevyys (ISO 7783-2)	Sd 0,14–1,4 m, luokka2
Veden läpäisevyys (EN 1062-3)	W < 0,1 kg/m ² / st ^{0,5} , luokka 3
Kuivumisaika (+23 °C/50 %)	Uudelleen maalattavissa 2–4 h
Tiheys	1,20–1,40 g/cm ³
Viskositeetti	100–200 P (Brookfield, LV4, 20rpm)
pH	8–9
Kuiva-ainepitoisuus	55 %

Alustan esikäsittely

- Alustan on oltava kuiva (pintakosteus ≤ 2 %)
- Uudet, käsittelemättömät alustat on puhdistettava suolasta, liasta ja pölystä
- Imukyvyttömät ja sileät vastavaletut betonialustat on karhennettava hiekkapuhaltamalla tai teräsharjalla
- Uudet alustat voidaan maalata aikaisintaan:
 - Betoni – 28 vrk:n kuluttua
 - Kalkkimenttilaasti (Sakret CLP plus, MAP-MFF) – 14 vrk:n kuluttua
 - Mineraalipohjainen pinnoite (Sakret SBP, MRP-E) – 14 vrk:n kuluttua
 - Pintalaasti (Sakret AP, SIP, SMS) – kun pinnoite on täysin kuiva
- Vanhat, maalatut alustat: poista vanha maali ja käsittele samalla tavalla kuin uusi alusta
- Puhdista alusta mikrobikasvustosta Sakret FR-homeenpoistoaineella tarpeen mukaan
- Suojaa pinnat, joita ei ole tarkoitus käsitellä
- Maalattava alusta on pohjustettava Sakret FM-pohjusteella (vedellä ohennettu 1:3)



SAKRET FC vesiohenteinen akrylaattimaali sokkeleihin

24 04 2019

Työohjeet	<ul style="list-style-type: none"> • Maalaustyöt voi aloittaa 12 tuntia pohjustuksen jälkeen • Sekoita maali ennen käyttöä • Maali on käyttövalmis • Maalaa ensimmäinen kerros vedellä ohennetulla (enintään 10 %) maalilla • Viimeinen kerros maalataan ohentamattomalla maalilla • Levitä kaksi kerrosta siveltimellä, telalla tai ruiskulla (suutin 0,017" - 0,021").
Muita suosituksia käsittelyyn	<ul style="list-style-type: none"> • Työlämpötila (ilma ja alusta) $\geq +5$ °C • Suhteellinen ilman kosteus ≤ 80 % • Älä maalaa suorassa auringon valossa, sateessa tai kovassa tuulessa • Jos kohteeseen menee enemmän kuin yksi maaliastia, sävyerot voidaan välttää sekoittamalla uuteen astiaan 1/4 vanhan astian maalista. Jatka sekoittamista näin, kunnes koko maalattava alue on valmis • Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä.
Menekki	<ul style="list-style-type: none"> • n. 4–8 m² / l / kerros • Menekki riippuu alustan karkeudesta, huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> • Muovipullo 9 l / 33 astiaa lavalla
Varastointi	<ul style="list-style-type: none"> • Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk • Varastointilämpötila +5 °C – +30 °C • Suojattava jäätymiseltä!
Jätteenkäsittely	<ul style="list-style-type: none"> • Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
Käyttöturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. • Sallittu VOC-pitoisuus (alaryhmä A/c) on 40 g/l. Suurin VOC-pitoisuus tuotteessa on 22 g/l.
Muuta tietoa	<ul style="list-style-type: none"> • Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ±5 % suhteelliseen ilman- kosteuteen.

Väri (perus-)	Pakkaus 1	Pakkaus 2	Viivakoodi
A-pohja	9 l	33 kpl/lava	4751006563544
C-pohja	9 l	33 kpl/lava	4751006563568

Teknisessä tuotetiedotteessa esitetyt tiedot pohjautuvat yllä mainitun tuotteen käyttöön, ellei muita valmistajan tekemiä ja julkaisemia teknisiä asiakirjoja ole. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen väärästä käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen turvallisuudesta saat tietoa käyttöturvallisuustiedotteista, ilmoituksista arvoista - suoritusasuilmoituksesta.