SAKRET GP Oikaisulaasti

Kalkkisementtilaasti mineraalisten pintojen oikaisuun (standardi EN 998-1: GP)

Käyttökohteet	• Sisä- ja ulkokäyttöön • Seinät, katot, pylväät, sokkelit • Mineraalipintojen tasoittamiseen: betoniharkot, erilaiset tiilet, luonnonkivet, kevytsora- ja kevytbetoniharkot, betonilaatat, sementtilaastilla rapatut pinnat. Ei sovellu kipsialustojen rappaukseen. • Voidaan käyttää ulkoseinien rappaamiseen, kosteiden ja kuivien sisäseinien oikaisuun ennen tasoitusta, pintarappaukseen, maalaukseen, vedeneristystasoitteiden alle tai laatoitukseen. • Soveltuu myös sisäseinille, joissa on suuri kosteuskuormitus, kuten uima-altaat ja kellarit. • Soveltuu käytettäväksi lasikuituverkon (silmäkoko min. 4x4 mm) tai galvanoidun ja ruostumattoman verkon kanssa. • Soveltuu rappaamattomien tai aiemmin sementti- ja kalkkisementtilaastilla rapattujen julkisivujen rappaukseen. • Voidaan päällystää sisä- ja julkisivumaaleilla, sementillä, kalkkisementti- ja polymeeritasoitteilla sekä pintarappauslaasteilla.
Ominaisuudet	• Elastinen • Erinomaisesti vesihöyryä läpäisevää • Ruiskutettava • Pakkasen ja veden kestävää • Helppo työstää, plastista
Ainesosat	• Portlandsementti • Sammutettu kalkki • Polymeerit • Kuitu • Fraktioitu hiekka • Inertit täyteaineet, ominaisuuksia parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot		
	Olomuoto	Harmaa jauhe
	Suurin raekoko	1 mm
	Kertalevitys	5–30 mm
	Kerrospaksuus reikien ja kolojen täytössä	jopa 50 mm
	Kuivaseoksen tiheys	1,8 kg/dm³
	Kovettuneen laastin tiheys	1,6 kg/dm³
	Veden lisäys	4,6–4,9 l/25 kg
	Avoin aika	n. 2 h
	Standardin EVS-EN 998-1 mukainen rappausluokka	CS III
	Ilman, alustan ja materiaalin lämpötila	+5 °C – +25 °C
	Paloluokka	A1 (palamaton)

TEKNINEN TUOTETIEDOTE

Alustan esikäsittely	• Alustan tulee olla vahva, kantava, öljytön, pölytön ja puhdas. • Poista alustasta heikot ja irtoavat kerrokset, maalijäämät ja muut tartuntaa heikentävät ainekset. • Kalkkipitoiset pehmeät rappauspinnoitteet ja polymeeritasoitteella viimeistellyt pinnat eivät sovellu kantaviksi pinnoiksi. • Jos alusta on maalattu kalkkimaalilla, on maali poistettava alustasta. • Aiemmin muilla maaleilla maalatut alustat on karhennettava. • Alusta esikäsitellään sopivalla Sakret-pohjusteella. • Sinkityt tai muoviset ohjurit voidaan asentaa seiniin nopeasti kovettuvalla Sakret RS -korjauslaastilla.
Työohjeet	• Sekoita kuivaseos puhtaaseen, kylmään veteen, kunnes muodostuu tasainen ja paakuton massa. Sekoittamiseen voi käyttää käsisekoitinta nopeudella 600 rpm. • Levitä laasti alustalle hammaslastalla, tasoituslastalla tai ruiskuttamalla. Rappauspumpulla ruiskutettava laasti on yleensä löysempää. • Monikerrosrappauksessa levitä ensin alustalle enintään 5 mm:n tartuntakerros, jätä se tasoittamatta tai karhenna riittävän kovettumisen jälkeen, jotta saadaan hyvä tartuntapinta kerrosten väliin. Levitä täytekerros 24 tunnin kuluttua ja tasoita se lastalla. Levitä tasoitekerros alustalle samalla menetelmällä kuin täytekerros. • Julkisivujen, epätasaisten seinien, sekamateriaaliseinien ja kevytbetoniharkkojen oikaisussa suositellaan lasikuituverkkoa (silmäkoko alkaen 4x4 mm) rappauksen vahvistamiseen. Verkon käyttötarve riippuu seinän, seinärakenteen ja sen materiaalin ominaisuuksista. • Rappaus voidaan viimeistellä erilaisilla tasoitteilla, kalkki-, sementti- tai polymeeritasoitteilla ja pintalaastilla.
Muita ohjeita	• Työskentelyn aikana ilman ja alustan lämpötilan on oltava +5…+25 °C, suhteellisen kosteuden – enintään 90 %. • Suojaa tuore rappaus sateelta, suoralta auringonvalolta, jäätymiseltä sekä liian nopealta kuivumiselta. • Kuumalla säällä on suositeltavaa kastella rappauspinta uudelleen. • Rapatut pinnat suositellaan maalattavaksi aikaisintaan viikon kuluttua rappauksesta, rapatut pinnat voidaan päällystää pintalaastilla 48 tunnin kuluttua rappauksesta. • Tekniset tiedot perustuvat lämpötilaan +23 ±2 °C ja suhteelliseen kosteuteen 50 ±5 %. Alemmat lämpötilat ja suurempi kosteus pidentävät odotusaikoja. Suojaa tuotetta kovettumisen aikana suoralta auringonvalolta, vedolta, jäätymiseltä ja liian korkeilta lämpötiloilta (> +30 °C). • Pese työkalut vedellä heti käytön jälkeen. • Vanhan rappauksen päälle rapattaessa on otettava huomioon, että uusi rappaus ei saa olla vahvempaa kuin alemman kerroksen rappaus.
Menekki	• Noin 15 kg/m² kuivaseosta 10 mm:n kerrospaksuudella.
Pakkaus	• Paperisäkki 25 kg, lavalla 48 kpl
Varastointi	• Säilytä kuivassa, suljetuissa alkuperäispakkauksissa. • Optimaalinen varastointilämpötila on 0…+25 °C. • Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk.
Jätteenkäsittely	• Kovettunut materiaali voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. • Hävitä pakkaus paikallisen lainsäädännön ja ympäristövaatimusten mukaisesti.
Käyttöturvallisuus	• Vältä seoksen joutumista silmiin ja iholle. • Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmiä juoksevalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. • Vaara- ja turvalausekkeet on merkitty pakkaukseen ja käyttöturvallisuustiedotteeseen.

TEKNINEN TUOTETIEDOTE

Muuta tietoa

- Valmistettu Virossa

Väri	Pakkaus 1	Pakkaus 2	Viivakoodi
Harmaa	25 kg	48 kpl/lava	4751006569096

Teknisen tiedotteen tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseemme ja uusimpiin sovellustekniikoihin. Nämä tiedot ovat kuitenkin vain ei-sitovia suosituksia, koska erilainen levitystekniikka voi olla sopiva todellisista pintaolosuhteista johtuen, ja ne voidaan määrittää vain tapauskohtaisesti. Muista ottaa huomioon kohteen erityisolosuhteet. Yllä olevista tiedoista ei voida johtaa lakisääteisiä velvoitteita. Pintamateriaalit vaihtelevat, emmekä voi vaikuttaa työskentelyolosuhteisiin, suosittelemme aina kaikissa tapauksissa riittävää testausta sen selvittämiseksi, soveltuvatko tuotteemme aiottuun tarkoitukseen ja käyttötapaan. Tämän teknisen tiedotteen julkaiseminen korvaa kaikki aiemmat versiot.